

پوشش رنگی سطوح سیمانی و بتنی بر پایه رزین های آکریلیک

شرح

استفاده از رنگ جهت پوشش دهی سطوح از دیربار مورد استفاده وسیع قرار گرفته است و بصورت مداوم شاهد پیشرفت و نوآوری و ارائه تکنولوژی های نوین در حوزه رنگ و پوشش های سطوح هستیم . همگام با پیشرفت صنعت رنگ در کلیه حوزه ها ، رنگ های ساختمانی نیز روز به روز در حال بهبود و توسعه هستند و تکنولوژی ها و فرمول های جدید، مناسب با نیاز ساختمانهای امروزی برای پوشش دهی به کمک رنگ ایجاد شده است . یکی از پر مصرف ترین رنگ های تولید شده برای پوشش دهی سطوح داخلی و خارجی ساختمان، رنگ بتن یا همان رنگ تکسچر است که بصورت مایع تولید و ارائه می شود. رنگ بتن مایع، بر پایه رزین های امولسیونی آکریلیک - متیل متا آکریلات - پایه آب می باشد که برای رنگ آمیزی و حفاظت پایدار و با دوام سطوح داخلی و خارجی ساختمان در شرایط جوی سخت و بحرانی استفاده می گردد . رنگ بتن مایع دارای قدرت پوشش دهی بالایی است و سطوح زیرآیند را علاوه بر رنگ آمیزی ، عایق می کند. این محصول به دلیل پوشش دهی عالی و قابلیت چسبندگی قوی به سطوح زیر کار و قابلیت شستشوی آسان سطح رنگ آمیزی شده ، بصورت گستردگی در پوشش دهی نمای خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیزم اثر

رنگ بتن مایع بر پایه رزین های امولسیونی آکریلیک اصلاح شده و مواد آب بند کننده و سخت کننده و پودرهای معدنی ویژه و افزودنیهای خاص شیمیایی فرموله و تولید شده است و قابلیت چسبندگی فوق العاده ای به سطوح زیر کار دارد . رنگ بتن مایع با توجه به ایجاد پوشش دهی مناسب و یکنواخت ، سطوح زیرآیند را به خوبی محافظت نموده و با توجه به فرمولاسیون ویژه خود ، سطح را در برابر نفوذپذیری و حمله مواد شیمیایی مخرب عایق می کند و پس از اجرا و خشک شدن دارای قابلیت شستشوی خوبی می باشد.



خواص و اثرات

- ایجاد پوشش ضد آب و کاملاً عایق
- قابل شستشوی آسان پس از خشک شدن
- دارای خاصیت آب گریزی و غبار گریزی
- ممانعت از ورود گازهای مخرب ۲۰C
- قابل استفاده در داخل و نمای خارج ساختمان
- انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تنفس های ساختمانی
- مقاوم در برابر عوامل جوی مخرب محیطی
- مقاوم در برابر تابش اشعه ۷ خورشید
- سهولت در استفاده و اجرا
- فاقد حلال های آتش زا
- عدم جلوگیری از تنفس بتن
- چسبندگی فوق العاده به سطوح زیر کار
- مقاوم در برابر عوامل جوی حاشیه سواحل دریا
- قابل تولید در رنگ های متعدد
- مقاومت بالا در برابر نفوذ آب باران
- مقاومت عالی در برابر میکروب ها ، قارچ ها ، باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها

کاربردها

- مناسب برای رنگ آمیزی ساختمانها و انبارهای مواد غذایی به واسطه استفاده از رزین های امولسیونی بی بو
- قابل اجرا روی کلیه سطوح سیمانی ، گچی ، آجری ، درای وال و ...
- مناسب برای رنگ آمیزی استadiوم های ورزشی
- مناسب برای پوشش دهی سطوح کارخانجات صنایع نظامی و صنعتی
- مناسب برای رنگ آمیزی سالن های غذاخوری و کارخانجات مواد غذایی
- مناسب برای رنگ آمیزی نمای ساختمانهای مرتفع
- مناسب برای پوشش دهی راهروها و راه پله ها
- مناسب برای رنگ آمیزی انواع قطعات پیش ساخته بتنی نظیر جداول ، دیوارهای پیش ساخته ، مبلمان بتنی شهری ، لوله های بتنی و ...
- مناسب برای پوشش دهی انواع سقف های آردواز

رنگ بتن مایع

Concrete Color Liquid

CCL400

پوشش رنگی سطوح سیمانی و بتنی
بر پایه رزین های آکریلیک



ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.
به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
هنگام کار از ماسک و دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.
در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین شسته شود.

نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخندهان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی
نور خورشید
بهترین دما : ۱۰+ الی ۳۰ درجه سانتیگراد

بسته بندی

سطل ۱۰ کیلویی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

شکل ظاهری	مایع ویسکوز
رنگ	سفارشی
جنس	آکریلیک امولسیونی با پایه آب
وزن مخصوص	1/4 kg/lit
ویسکوزیته	3000 mpa
درصد جامد	%65
PH	8/5
زمان خشک شدن سطحی	۱/۵ الی ۳ ساعت
زمان خشک شدن نهایی	۳ تا ۷ روز

میزان مصرف

میزان مصرف رنگ بتن بستگی به سطوح زیر آیند و
صفی و زبری سطح و میزان پوشش دهی مورد نظر
دارد، ولی بطور نرمال میزان مصرف رنگ بتن برای
پوشش سطوح صاف سیمان خاکستری، حدود ۳۰۰
تا ۳۵۰ گرم در هر متر مربع و برای سطوح سیمان تخته
ماله، حدود ۴۰۰ گرم می باشد. علاوه بر این ۱ کیلوگرم رنگ
بتن می تواند حدود ۷ متر مربع از سطح گچ را پوشاند .

روش مصرف

سطح زیر کار برای اجرای رنگ بتن باید عاری از
هرگونه آلودگی و چربی و گرد و غبار یا رنگ قدیمی و
پوشته شده باشد.

در صورت وجود هرگونه آلودگی ، توسط سند بلاست یا
فرچه، نسبت به زدودن سطح از آلودگیها اقدام نمایید.
سطح زیر کار برای اجرای رنگ بتن مایع از ۱۵ الی ۲۰
روز قبل از اجرا می باشد کاملا خشک و بدون رطوبت
باشد.

چنانچه روی سطح، ترک یا درز و یا تخلخل و کرمو
شدگی سطحی وجود دارد، توسط ملات ترمیمی بتن ،
سطح را ترمیم نمایید.

یک لایه پرایمر رنگ روی سطح اجرا نمایید تا موجب
چسبندگی بیشتر رنگ به سطح زیر آیند شود.

برای اجرای لایه اول می توان در حالت رنگ آمیزی با
غلتک ۱۰ الی ۱۵ درصد و در صورت رنگ آمیزی با فرچه ۱۵ الی
۲۰ درصد آب، به رنگ بتن افزود و توسط همزن
مکانیکی مناسب کاملا ترکیب نمود.

لایه دوم را ۱ الی ۳ ساعت پس از اجرای لایه اول و بصورت
خلاص اجرا نمایید.

